

**TEKNİK BİLGİ FORMU****TL 336****AKRİLİK HIGH GLOSS PARLAK VERNİK**

Kullanım alanı	Çevrilebilen parçalar,düz parçalar	
Kullanım şekli	Sprey tabancası,curtain coater.	
Karışım oranları	Ağırlıkça(kg)	
Kısım A	TL 336	100
Bölüm B(sertleştirici)	TH 790	50
Tiner	DT424	10-40

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Katı madde(%):	TL 336: 51 ± 1 TH 790: 36 ± 1
Özgül ağırlık(kg/l):	TL 336: 0,956 ± 0.030 TH 790: 0,950 ± 0.030
Viskozite(DİN 4 20°C de):	Kısım A: 75"± 4" A+B: 20"± 3"

**GENEL ÖZELLİKLER**

Raf ömrü 20 °C de	5 saat
Tavsiye edilen uygulama miktarı (g/m <sup>2</sup> )	min. 80-max.180
Kuruma zamanı(100g/m <sup>2</sup> 20 °C de)	Toz kuruluğu : 15 dakika Dokunma kuruluğu : 8 dakika İstifleme : 48 saat
Hızlandırılmış kuruma(100g/m <sup>2</sup> )	Tavsiye edilmez
Raf ömrü	Eğer ürün uygun şekilde depolanırsa raf ömrü sınırsızdır.ürünün uzun süre ambalajında bekletilmesi durumunda mutlaka homojenliği kontrol edilmeli ve kullanılmadan önce ürün çok iyi karıştırılmalıdır.

TL 336 mükemmel yayılım sağlayan,son derece transparan,,parlak,ışık dayanımlı, renksiz akrilik verniktir.

Poliüretan sistemlere nazaran daha yavaş kurumalı bir sistemdir ama sararma direnci son derece yüksektir.Poliüretan parlak verniklere göre uygulama şartları göz önüne alındığında daha az narindir,bu sebeple uygulamalarda yüzeyde ortaya çıkabilen iğne başı delikleri ve iğne çukurlarına rastanma ihtimali daha düşüktür.Hazırlanmış olan yüzeye yeterli miktarda ıslatarak uygulama yapılır.

Uygulamadan 5 gün sonra parlatma/polish işlemi yapılabilir.

**Özel Talimatlar**

Diğer bütün akrilik ürünler gibi TH 790 sertleştirici ile kullanılır.18 °C nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında uygulama yapılması tavsiye edilir.Daha düşük sıcaklıklarda yapılan uygulamalarda verniğin yayılımı düzgün olmayabilir,film elastikliğini kaybedebilir ve dış etkilerden daha rahat etkilenebilir hale gelebilir.

**Karadağ BOYA**0216 472 85 95 PBX  
0216 472 80 57 FAXEvren Cad.Şen sok No:38 Yenisahra /istanbul  
[www.karadagboya.com](http://www.karadagboya.com) [info@karadagboya.com](mailto:info@karadagboya.com)