

**TEKNİK BİLGİ FORMU****TZ70XX****AKRİLİK SEFFAF SONKAT VERNİK**

Parlaklık seviyesi	5,10,15,25,40,50,90.		
Kullanım alanı	Bütün iç mekan mobilyalarda		
Kullanım şekli	Sprey tabancası,perde makinası(curtain coater)		
Karışım oranları	Ağırlıkça(kg)	Hacimce	
Kısım A	TZ 70XX	100	100
Bölüm B(sertleştirici)	TH 790	10	10
Tiner	DT452	15-30	20-40

\*\*\*yaz aylarında ve tropikal bölgelerde tiner olarakDT40 kullanılmalıdır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Katı madde(%):	TZ 70XX: 30 ± 1 TH 790 : 36 ± 1
Özgül ağırlık(kg/l):	TZ70XX: 0,920 ± 0.030 TH 790 : 0,950 ± 0.030
Viskosite(DİN 4 20°C de ):	Part A: 48"± 3" Part B: 35"± 3"

**Zemin hazırlama**

Poliüretan veya akrilik dolgu vernikleri uygulanmış yüzeyler üzerine düzgün bir zımparalamadan sonra uygulanmalıdır.

**GENEL ÖZELLİKLER**

Raf ömrü 20 °C de	Ortalama 6 saat
Tavsiye edilen uygulama miktarı (g/m <sup>2</sup> )	max.130
Kuruma zamanı(100g/m <sup>2</sup> 20 °C de)	Toz kuruluğu : 15-20 dakika Dokunma kuruluğu : 50-60 dakika İstifleme : 8 saat sonra
Hızlandırılmış kuruma(100g/m <sup>2</sup> )	Flash off :15 dakika sıcak hava 50 °C :50 dakika dinlendirme :15 dakika
Raf ömrü	Eğer ürün uygun şekilde depolanırsa raf ömrü sınırsızdır.Uzun süre bekletilmesi durumunda mutlaka homojenliği kontrol edilmeli ve kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmalıdır.

TZ70XX özellikle sararmaya karşı dayanıklılık istendiği durumlarda kullanılır.Örneğin açık renkli ,akağaç vs,ahşapların cilalanmasında;peroksit veya diğer kimyasallarla ağırlanmış ahşapların cilalanmasında (bu tip işlem görmüş ahşaplarda normal poliüretan cilalar kullanılırsa sararma görülür.);beyaz veya açık renklerle renklendirilmiş ahşapların sararmalarını önlemek için cilalanmasında.

Bütün bu durumlarda TZ70XX son kat verniği uygulanmadan önce mutlaka sararmaz akrilik dolgu TU54 uygulanmalıdır. TZ70XX açık gözenekli sistemlerde gözeneklerin daha iyi ıslanmasını ve dolgun bir görünüm almasını sağlar.

TH790 sertleştirici oranı %20 olarak kullanılırsa, yüzeyde normalde zaten diğer verniklere göre çok daha yüksek olan çizilme direnci daha da artar ve son derece sert ve çizilme direnci çok yüksek bir zemin oluşturur,ama bu uygulama parlaklık seviyesini 5 gloss kadar artırır.

**Karadağ** BOYA0216 472 85 95 PBX  
0216 472 80 57 FAXEvren Cad.Şen sok No:38 Yenısahra /istanbul  
[www.karadagboya.com](http://www.karadagboya.com) [info@karadagboya.com](mailto:info@karadagboya.com)