

TEKNİK BİLGİ FORMU**XT 41XX****KOFRATO PASTA ÇEŞİTLERİ**

Kullanım alanı	Poliüretan mat sonkat boyalara eklenerek kullanılır.
Çeşitleri	XT 416 ince kofrato XT 417 orta kofrato XT 418 kalın kofrato

Teknik özellikler

Katı madde (%)	XT 416,XT 418	57±1
	XT 417	46±1
Özgül ağırlık (kg/l)	XT 416,XT 418	0,930±0,030
	XT 417	0,900±0,030
Viskosite (DIN 4,20 °C)	XT 416,XT 418	50"±10"
Viskosite (brookfield 20°C)	XT 417	1000 cps ± 250
Raf ömrü	Ürün uygun şekilde depolanırsa raf ömrü sınırsızdır.Ürünler uzun süreli bekletilmesi durumunda dibinde tortu oluşmaması ve ürünün homojenliğini kaybetmemesi için kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmalıdır.	

Genel Özellikler

Bu pastalar son kat boyalara ağırlıkça isteğe bağlı olarak % 15 - %30 arası girilebilir.

Verniklerde ise bu oran %5 yada %10 daha düşürülebilir.

Bu pastalar eklendikten sonra eklendiği boyanın parlaklık seviyesi ilk haline oranla yaklaşık 10 gloss daha azalır.

Özel talimatlar

Boyaya kofrato ilave edilerek elde edilen karışım kullanmadan önce mutlaka çok iyi bir şekilde karıştırılmalıdır.