

## TEKNİK BİLGİ FORMU

XS 7

TİNER –

### Teknik özellikler

Özgül ağırlık(kg/l) : 0,890 ± 0,030  
Parlama noktası : +67 °C  
Kuruma hızı(max100-min0) : 12  
Raf ömrü : Eğer ürün uygun şekilde depolanırsa raf ömrü sınırsızdır.

### Genel özellikler

XS 7 yüksek kaynama derecesine sahip,son derece saf ve halis bir solventdir,bu sebepten çok yavaş kuruma özelliği vardır.

XS 7 bir tinerden ziyade, daha iyi bir inceltme ve yüzeyde iyi bir yayılım sağlamak için normalde tavsiye edilen standart tinerle yapılan inceltmeden sonra az bir miktar karışıma eklenebilen, özellikle sıcak ve nemli havalarda sıkça görülen; yeterli kuruma süresi vermeden,üst üste uygulama yapmaktan kaynaklanan beyazlama,iğne başı delikleri gibi olumsuz etkileri defedebilen özel bir katkı olarak mütala edilebilir.

XS 7 sadece aşağıda belirtilen vernik/boya türlerine katılabilir.

- Parlak ve mat sellülozik sonkatlara sellülozik tinerle yapılan standart inceltmeden sonra ,%2 - %5 arasında katılabilir.
- %2-3 arasında mat asit kürlenmeli sonkatlara normal inceltmeden sonra katılabilir.

### Uyarı

XS 7 tiner kullanıldığında uzun kuruma süresi,geç istifleme ve paketleme göz önünde bulundurulmalıdır.

**Karadağ** BOYA

0216 472 85 95 PBX  
0216 472 80 57 FAX

Evren Cad.Şen sok No:38 Yenisahra /istanbul  
[www.karadagboya.com](http://www.karadagboya.com) [info@karadagboya.com](mailto:info@karadagboya.com)