

TEKNİK BİLGİ FORMU

SC 6849

SIVI DOLGU MACUNU

Kullanım alanı	Düz parçalar,mobilyalar,kapılar,masif yüzeyler,masalar
Kullanım şekli	Cila bezi ile,tabanca-ardından silme ile,fırça ile.
Karışım oranları	Ağırlıkça(kg)
dolgu macunu	SC6849/00 : 100
konsantre renklendirici	XM7100/XX : 5-20
Tiner	XS0007/00 : 0-20

TEKNİK ÖZELLİKLER

Katı madde(%):	66 ± 1
Ortalama özgül ağırlık(kg/l):	1,730± 1000 cps.
Viskozite(Brookfield 20°C de)	4000±5 (ortalama)
Kat sayısı	En fazla 2
Katlar arası bekleme	Min.1 saat
Kuruma zamanı (100g/m ² 20 °C de ve %65 nem oranında)	Toz kuruluğu : 5 dakika Dokunma kuruluğu : 20 dakika Zımparalama : 90 dakika Kat uygulama : 90 dakika
Raf ömrü	Eğer ürün uygun şekilde depolanırsa raf ömrü sınırsızdır. Ürünün uzun süre ambalajında bekletilmesi durumunda mutlaka homojenliği kontrol edilmeli ve kullanılmadan önce ürün çok iyi karıştırılmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

SC6849 yüksek doldurma gücüyle çok gözenekli ahşaplarda dahi mükemmel sonuç verir. Papel kaplamalarda da güvenle kullanılabilir. Ürün uygulandıktan sonra,yüzeyde kalan fazla miktar yaklaşık 20 dakika sonra bezle silinerek alınmalıdır.

SC6849 tek başına veya XM7100/XX renkleriyle karıştırılarak kullanılabilir. Eğer XM7100/XX renkleriyle karıştırılarak kullanılırsa ,tek bir işlemle hem ahşabı renklendirmek,hemde gözeneklerini doldurmak mümkündür. Bu şekilde renk uygulanırsa geniş ahşap yüzeylerde bile herhangi bir dalgalanma veya renk tonu farklılığı oluşmaz.

UYARI

Uygulamalardan sonra ortaya çıkan kimyasal atıklar (kullanılan su,boya,vernik vs.)yasalara uygun bir şekilde yok edilmelidirler. Kimyasal atıkları kesinlikle kanalizasyon ve su giderlerine dökmeyiniz

Karadağ BOYA

0216 472 85 95 PBX
0216 472 80 57 FAX

Evren Cad.Şen sok No:38 Yenisahra /istanbul
www.karadagboya.com info@karadagboya.com