

TEKNİK BİLGİ FORMU**XP 1950****SOLVENT BAZLI PATİNA**

Renkler	XP1950/04 sarı XP1950/08 kırmızı XP1950/13 beyaz XP1950/14 koyu mavi XP1950/22 siyah XP1950/29 koyu kahverengi	XP1950/93 açık ceviz XP1950/94 ceviz XP1950/95 koyu ceviz
Kullanım alanı	Mobilyalar,mutfak kapıları,resim çerçeveleri,çevrilebilen ve düz parçalar.	
Kullanım şekli	Pistole (boya tabancası)	
İnceltme	Beyaz renk için % 5 den % 10 a kadar,diğer bütün renkler için%20 den % 100 e kadar alkol ile inceltilir.	

Kimyasal ve fiziksel özellikler

Ortalama özgül ağırlık(kg/l):	0.820 ÷ 0.900 oran renge bağlı olarak değişiklik gösterir.
Ortalama katı madde(%):	% 5 dan % 15 e kadar renge bağlı olarak değişiklik gösterir.
Işığa dayanıklılık	İç mekanlar için mükemmel,dış cephe kullanımında tavsiye edilmez.
Kuruma süresi	1-3 dakika
Kat uygulaması	Sellülozik,poliüretan ve akrilik verniklerle kullanılabilir.
Raf ömrü:	Eğer ürün uygun şekilde depolanırsa raf ömrü sınırsızdır.Ürünler uzun süreli bekletilmesi durumunda dibinde tortu oluşmaması ve ürünün homojenliğini kaybetmemesi için kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmalıdır.

Zemin hazırlama

Poliüretan,sellülozik,polyester ve akrilik astarlar zemin hazırlamada kullanılabilir.

Genel özellikler

XP 1950/XX antik efektler yaratmak amacıyla tasarlanmış patinalardır. Yapılan testler göstermiştir ki; uygulamada en iyi sonuçlar,poliüretan astar kullanılan yüzeylerde elde edilmiştir. Patina uygulaması yapılan yüzey scotch-brite,cila teli veya sünger zımpara kullanılarak silinmeye başlanmadan önce birkaç dakika kurumaya bırakılmalıdır. Patinaların inceltme işlemi sadece alkol ile yapılırsa, karışım daha iyi çözüleceğinden silinme işlemi daha kolay yapılacaktır.

Ürünün üzerine uygulanacak patina miktarının ayarlanması;uygulanan hortum hava basıncına, tabanca memesinin genişliğine-darlığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Özel talimatlar

Diğer bütün patinalarda olduğu gibi XP 1950/XX de son katın yapışkanlığı etkiler. Bu yüzden yüzeyde oluşabilecek yığılma ve birikmeleri önlemek için patina uygulaması ince katlar halinde yapılmalıdır.

Orta katlarda (sonkat ve astarın arasında) patina uygulanan yüzeylerin uygulamadan sonra yapışkanlığı ve verniğin yüzeye yayılımı kontrol edilmelidir.

İnceltme işleminde yüksek miktarda alkol kullanımı yüzeydeki homojen dağılımı negatif yönde etkileyebilir.